

**SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET**

E03.02 – Rev. 05/05.2016

**DECOLine****Cod. 755.1.100**

FARBEL è l'edizione moderna dell'antico stucco veneziano, che consente, oggi come allora, di eseguire finiture di classe in ambienti di prestigio, quali ville, musei, banche, uffici, alberghi.

FARBEL is the contemporary edition of the ancient venetian stucco and it allows, today as in the past, to achieve refined finishes in prestigious rooms, such as villas, museums, banks, offices, hotels. .

**Confezioni di vendita**

- 5 Kg

**C.O.V.**

- 62 g/l

**Peso specifico**

- $2.000 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Colore**

- FARBEL viene fornito nel colore bianco (FARBEL BASE); aggiungendo gli appositi TONER si ottengono tutti i colori del catalogo.

**Pack sizes**

- 5 Kg

**V.O.C.**

- 62 g/l

**Specific gravity**

- $2.000 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Colour range**

- FARBEL is supplied as white (FARBEL BASE); by adding the proper TONER, all the colours of catalogue can be achieved.

**Resa pratica**

- $2 \div 3 \text{ m}^2/\text{Kg}$

**Consumo pratico**

- $330 \div 500 \text{ g/m}^2$

**Diluyente**

- Pronto all'uso

**Metodo di applicazione**

- Spatola inox

**Practical coverage**

- $2 \div 3 \text{ m}^2/\text{Kg}$

**Practical consumption**

- $330 \div 500 \text{ g/m}^2$

**Thinner**

- Ready to use

**Application**





- Stainless steel spatula

### Preparazione della superficie

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti. Rimuovere tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.
- Gli intonaci nuovi e i rappezi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- Applicare 1-2 mani di MEHLPLAST di colore bianco (1).

### Metodo di applicazione:

- *FARBEL si applica a spatola.*
- Rasare con taloscia uno strato di FARBEL, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia (2-3).
- Con spatola inox applicare FARBEL a sottili "macchie" distanziate tra loro ricoprendo 1÷2 m<sup>2</sup> di superficie (2-3).
- Prima che asciughi perfettamente, procedere a lisciatura e lucidatura mediante spatola, esercitando una leggera pressione (4)
- Proseguire la decorazione su tutta la superficie applicando la stessa procedura.



### Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

### Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 4-6 h

### Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

### Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

### Surface preparation

- Surface must be sound, clean and dry. Remove any loose, flaking and poorly adhering material.
- A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB ACR/P is recommended, obligatory on very porous and absorbent substrates, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints.
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Apply 1-2 coats of MEHLPLAST white (1).

### Application:

- *Apply FARBEL by spatula.*
- Apply one or more layers of FARBEL with a stainless steel trowel to obtain a perfectly smooth surface (2-3),.
- Apply FARBEL with a stainless steel spatula in small spots with small spaces between them covering 1÷2 m<sup>2</sup> of surface (4)
- Before FARBEL completely dries out, proceed to polish the surface by rubbing down with the spatula, exerting a slight pressure onto the surface.
- Continue the decoration on the whole surface by applying the same procedure.

### Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

### Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 1-2 h
- to recoat 4-6 h

### Cleaning up

- Water immediately after use

### Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

---

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.

---