FARBEX
PITTURE • VERNICI • SMALTI

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
Certificato n. 1489

G. FARBEX s.a.s. - 29016 CORTEMAGGIORE (PC) - Via Besenzone, 7 - Tel. 0523 835361/030 - Fax 0523 836879 - E-mail: farbex@tin.it

SCHEDA TECNICA
E03.04 - *Revisione n. 02/ settembre 2005*

DUCALE PITTURA
Cod. 752.2.001

Tipo: pittura al grassello di calce

DUCALE PITTURA è un prodotto a base di grassello di calce a lunga stagionatura e cariche minerali naturali. La composizione naturale conferisce un'eccezionale traspirabilità, una bassissima ritenzione dello smog e un'efficace resistenza agli attacchi batterici. Queste caratteristiche consentono l'impiego di *DUCALE PITTURA* quale rivestimento per il restauro di edifici storici e per la decorazione di facciate e interni.

DATI GENERALI		
CONFEZIONI DI VENDITA	15	litri
PESO SPECIFICO	1.550±0.030	kg/dm^3
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	opaco	
COLORE	vedi cartella	

ISTRUZIONI PER L' APPLICAZIONE

Tipo di supporto: intonaco civile, intonaco a calce, intonaco a gesso, vecchie pitture minerali.

Asportare eventuali parti in fase di distacco; se necessario applicare una mano molto diluita di fissativo ISOFARB-ACR. Nel caso di superfici con buona solidità è sufficiente togliere la polvere. Nel caso di superfici dipinte con idropitture sintetiche, asportare la vecchia pitturazione, spazzolare il supporto e se possibile idrolavare.

DUCALE - PITTURA si applica a pennello in 2 mani diluite al 30 - 40% con acqua, facendo trascorrere un intervallo minimo di 12 ore tra una mano e l'altra

Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G. FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta tra le parti.

FARBEX
PITTURE • VERNICI • SMALTI

UNI EN ISO 9001:2008
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
Certificato n. 1489

G. FARBEX s.a.s. - 29016 CORTEMAGGIORE (PC) - Via Besenzone, 7 - Tel. 0523 835361/030 - Fax 0523 836879 - E-mail: farbex@tin.it

DILUIZIONE	acqua di rete
NUMERO DELLE MANI	due
RESA PER MANO	7÷8 m²/litro
CONSUMO PER MANO	120÷140 ml/m²
CONDIZIONI APPLICATIVE	temperatura superiore a +10°C umidità relativa inferiore a 80%
TEMPI DI ESSICCAZIONE (25°C - 50% U.R.)	al tatto: 1-2 ore in profondità: 24 ore
INTERVALLO MAX DI SOVRAVERNICIATURA	non critico
LAVAGGIO ATTREZZATURE	acqua di rete
DURATA AL MAGAZZINAGGIO	12 mesi purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo.

ATTENZIONE:

- l'uso di coloranti diversi da quelli da noi forniti non garantisce da parte nostra la stabilità della tinta derivata.
- per le applicazioni all'esterno, proteggere per almeno 4 giorni dalla pioggia battente mediante mascherature
- DUCALE PITTURA è un prodotto caustico: proteggere la pelle e gli occhi dagli spruzzi ed usare guanti in gomma durante l'applicazione
- non applicare DUCALE PITTURA su pareti con sole battente, con temperatura inferiore a +5°C, o in presenza di forte vento.

VOCE DI CAPITOLATO: Pittura al grassello di calce, finitura per interno/esterno.
pittura al grassello di calce tipo DUCALE, con un consumo minimo di 0.25 l/m^2.
Al m^2 €

Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G. FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta tra le parti.