

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

E03.22 – Rev. 03/05.2016

*Sharazade**Sharazade* LUX**DECOLine****Cod. 755.S.---**

SHARAZADE è una finitura madreperlata per interni con nuance che sfumano in toni argentati.

SHARAZADE LUX cattura i riflessi della luce con nuance che sfumano dall'oro al bronzo, donando agli ambienti forte personalità e carattere di lusso raffinato.

Entrambi si presentano in una duplice versione: "LIGHT", con un effetto materico appena evidenziato, oppure in versione "PLUS" (realizzata mediante la semplice aggiunta di un additivo), con effetto decisamente più marcato.

- ◆ SHARAZADE è completamente all'acqua, quindi inodore, ecologico e sicuro per la salute.
- ◆ SHARAZADE è rapido nell'essiccazione e non esala odori di solventi, quindi l'ambiente è agibile dopo poche ore.

E' particolarmente raccomandato per la decorazione di ambienti di prestigio, appartamenti eleganti, studi di professionisti, negozi, locali pubblici.

Confezioni di vendita

- 2.5 litri

C.O.V.

- < 10 g/l

Peso specifico

- $1.050 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colore

- SHARAZADE viene fornito nei colori argento, bronzo e oro; aggiungendo gli appositi TONER si ottengono tutti i colori del catalogo.

SHARAZADE is a pearly finish for interiors, with nuances that blend in silvery tones.

SHARAZADE LUX captures the reflections of light with shades that fade from gold to bronze, giving rooms a strong personality and feeling of refined luxury.

Both come in two versions: "LIGHT", with a soft tactile effect, and "PLUS" (achieved by the simple addition of an additive), with a highly tactile effect.

- ◆ SHARAZADE is completely water based, thus eco-friendly, odourless and safe to use.
- ◆ SHARAZADE dries quickly and does not exhale any solvent odour, thus the room is practicable after a few hours.

This product is particularly suitable for use in high value locations such as stylish apartments, hotel rooms, offices, shops, bedrooms, waiting-rooms, etc.

Pack sizes

- 2.5 L

V.O.C.

- < 10 g/l

Specific gravity

- $1.050 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Colour range

- SHARAZADE is supplied as silver, bronze and gold; by adding the proper TONER, all the colours of catalogue can be achieved.



Resa pratica

- 5÷8 m²/litro

Consumo pratico

- 120÷200 ml/m²

Diluyente

- Pronto all'uso

Metodo di applicazione





- Pennello

Preparazione della superficie

- Applicare su supporti sani, puliti e asciutti. Rimuovere tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- È consigliabile una mano preliminare di isolante ISOFARB-ACR2 o ISOFARB ACR/P, obbligatoria su superfici particolarmente assorbenti o pitturate con prodotti deboli (tempere), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.
- Gli intonaci nuovi e i rappezzi devono essere lasciati maturare per almeno 3-4 settimane.
- Applicare 1-2 mani di VEICOT FONDO bianco (1). È possibile anche colorare il FONDO nella stessa tinta scelta per la decorazione finale, aggiungendo 1 TONER ogni confezione da 2,5 L di FONDO.

Metodo di applicazione:

- *SHARAZADE si applica a pennello.*
- Immergere il pennello direttamente nel materiale ed applicarlo sulla parete a pennellate corte e incrociate (2-3), avendo comunque cura di ricoprire tutta la superficie.
- Nel momento in cui il prodotto inizia la fase di essiccazione (dopo 3÷10 min), ripassare con il pennello asciutto, esercitando una leggera pressione (4) per eliminare eventuali rigature.


Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10-40°C
- Umidità relativa <80%

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 4-6 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Practical coverage

- 5÷8 m²/litre

Practical consumption

- 120÷200 ml/m²

Thinner

- Ready to use

Application

- Brush

Surface preparation

- Surface must be sound, clean and dry. Remove any loose, flaking and poorly adhering material.
- A sealing coat of ISOFARB ACR2 or ISOFARB ACR/P is recommended, obligatory on very porous and absorbent substrates, like plasterboard and gypsum plaster, or on very poor emulsion paints.
- Allow new plaster to dry for at least 3-4 weeks.
- Apply 1-2 coats of VEICOT FONDO white (1). It is possible to colour FONDO in the same tone of the finish, by adding 1 TONER in a 2,5 L drum of FONDO.

Application:

- *Apply SHARAZADE by brush.*
- Dip the brush directly into the product and spread it on the wall using short criss-cross strokes (2-3), taking care to cover the entire surface.
- When SHARAZADE begins to dry (after 3-10 min) finish with the dry brush, exerting a light pressure (4), to eliminate brush marks.

Environmental conditions

- Temperature: 50-120°F
- Relative humidity <80%

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- to touch 1-2 h
- to recoat 4-6 h

Cleaning up

- Water immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.
