

RUBBERFARB

Cod. 300.2.016

BuildingLine – pittura per piscine

Smalto a solvente a base di gomma sintetica plastificata. Sue principali caratteristiche sono:

- alta resistenza all'acqua
- assenza di componenti tossici nel film secco
- adesione molto buona su supporti alcalini
- facile pulizia.

Adatto per il rivestimento delle piscine in cemento e calcestruzzo.

BuildingLine – paint for swimming pools

Solvent-borne, synthetic rubber based paint. Its main features are:

- high resistance to water.
- absence of toxic components in the dry film
- very good adhesion on alkaline substrates.
- easy to clean.

Recommended for coating of cement and concrete swimming pools.

Confezioni di vendita

- 4 litri – 16 litri

C.O.V.

- 440 g/l

Peso specifico

- $1.250 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Aspetto del film essiccato

- Lucido

Colore

- Azzurro

Resa pratica

- $6 \div 8 \text{ m}^2/\text{litro}$

Consumo pratico

- $125 \div 165 \text{ ml/m}^2$

Diluyente

- F.500

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo

Pack sizes

- 4 L – 16 L

V.O.C.

- 440 g/l

Specific gravity

- $1.250 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

Finish

- Glossy

Colour range

- Light blue

Practical coverage

- $6 \div 8 \text{ m}^2/\text{litre}$

Practical consumption

- $125 \div 165 \text{ ml/m}^2$

Thinner

- F.500

Application

- Roller, brush

Preparazione della superficie

- Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco, unto e sali. Rimuovere meccanicamente tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).
- **Su pareti nuove:** applicare una mano di RUBBERFARB diluito al 40% come isolante. Finire quindi con due mani di RUBBERFARB.
- **Su pareti già verniciate:** pulire accuratamente asportando le parti non aderenti; stuccare e carteggiare se necessario. Applicare quindi due mani di RUBBERFARB. Testare l'adesione su supporti precedentemente pitturati con prodotti a due componenti.
- La pitturazione di superfici con efflorescenze saline o soggette a umidità di risalita non garantisce un'adesione durevole e non esclude la formazione di difetti.

Numero delle mani

- Almeno due

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 5-40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole, del vento, né in presenza di nebbia o pioggia.

Proteggere le applicazioni da pioggia, gelo, rugiada, nebbia e polvere per 1-2 giorni.

Applicare la prima mano a pennello.

Dati per l'applicazione

Rullo, pennello

- | | | |
|--------------|------|-------|
| • Diluizione | 5÷10 | % v/v |
|--------------|------|-------|

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- | | |
|-----------------|-------|
| • al tatto | 3-4 h |
| • ripitturabile | 24 h |

riempire la piscina non prima di 10 giorni dall'applicazione.

Lavaggio delle attrezzature

- F.500 immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

Surface preparation

- Surface must be sound, clean, dry and free from dirt, grease and salts. Remove any loose, flaking and poorly adhering material, using mechanical means.
- **New surfaces:** apply a preliminary coat of RUBBERFARB diluted up to 40% as primer. Then apply two coats of RUBBERFARB.
- **Already painted surfaces:** remove any loose, flaking coating and material, using mechanical means. Be sure surface is clean, dry and free of oil, grease and any other contaminant. Rough the surface up with sandpaper. Adhesion on 2K coatings must be checked before application.
- Coating of surfaces with salt efflorescence or capillary humidity does not guarantee a lasting adhesion and does not exclude defects formation.

Coats

- Two at least

Environmental conditions

- Temperature: 40-120°F
- Relative humidity <80%

Do not use during rain, fog and wind.

Protect painted surfaces from rain, frost, fog and dew for 1-2 days.

Apply first coat by brush.

Application data

Roller, brush

- | | | |
|------------|------|-------|
| • Thinning | 5÷10 | % v/v |
|------------|------|-------|

Drying times at 68°F – 50% R.H.

- | | |
|-------------|-------|
| • to touch | 3-4 h |
| • to recoat | 24 h |

do not fill up the pool before 10 days from application

Cleaning up

- F.500 immediately after use

Shelf life

- 18 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.