

**SCHEDA TECNICA****E13.01** - Revisione n. 03/ maggio 2007**RUBBERFARB****Cod. 300.2.016***Tipo: smalto per piscine*

Smalto a base di gomma sintetica plastificata. La sua ottima resistenza chimica all'acqua, l'insaponificabilità e l'assenza di componenti tossici lo rendono particolarmente adatto per il rivestimento delle piscine in cemento. Si ottiene una superficie di ottima resistenza e di facile pulizia.

DATI GENERALI		
CONFEZIONI DI VENDITA	4 - 16	litri
PESO SPECIFICO	1.250±0.030	kg/dm <sup>3</sup>
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	lucido	
COLORE	azzurro	
SOLIDI IN VOLUME	44±2	%

**ISTRUZIONI PER L' APPLICAZIONE**

Applicare su supporto pulito, asciutto ed esente da grasso, unto e materiale contaminante.

**Su pareti nuove:** applicare una mano di RUBBERFARB diluita al 30-40% come isolante. Finire quindi con due mani di RUBBERFARB.

**Su pareti già verniciate:** pulire accuratamente asportando le parti non aderenti; stuccare e carteggiare se necessario. Applicare quindi due mani di RUBBERFARB.

**ATTENZIONE:** la prima mano deve essere applicata tassativamente a pennello.

METODO DI APPLICAZIONE	pennello, rullo
DILUIZIONE	5÷10%
DILUENTE	diluyente per sintetici
NUMERO DELLE MANI	almeno due
RESA PER MANO	6÷8 m <sup>2</sup> /litro
CONSUMO PER MANO	125÷165 ml/m <sup>2</sup>
CONDIZIONI APPLICATIVE	temperatura superiore a +5°C umidità relativa inferiore a 85%
<p><i>ATTENZIONE: non applicare RUBBERFARB in presenza di alta umidità atmosferica, sole battente o forte vento</i>  <i>Per i primi 3-4 giorni, proteggere dalla pioggia battente</i></p>	
TEMPI DI ESSICCAZIONE (25°C - 50% U.R.)	al tatto: 3-4 ore sovraverniciabile: 24 ore
<p><b>ATTENZIONE: riempire la piscina non prima di 15 giorni dall' applicazione</b></p>	
INTERVALLO MAX DI SOVRAVERNICIATURA	48 ore
LAVAGGIO ATTREZZATURE	diluyente per sintetici
DURATA AL MAGAZZINAGGIO	12 mesi purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo.
<p><b>VOCE DI CAPITOLATO:</b> <u>Smalto per piscine.</u>          Applicazione su superfici già predisposte di due mani di smalto tipo RUBBERFARB, a base di caucciù ciclizzato, pigmenti coprenti e resistenti alla luce e plastificanti, con un consumo minimo di 250 ml/m<sup>2</sup>.          Al m<sup>2</sup> €</p>	