

# EDILFARBE

Cod. 016.1.001

**BuildingLine – fondi e antiruggine**

Pittura opaca di fondo a base di resine sintetiche, da utilizzarsi come mano di fondo su legno o su pareti interne. Ottima copertura e buone proprietà applicative.

**BuildingLine – primers**

Solvent-borne opaque paint, suitable as primer over wood and walls, for interior use. Very high opacity and good application properties

**Confezioni di vendita**

- 0.750 litri - 2.5 litri – 16 litri

**C.O.V.**

- 370 g/l

**Peso specifico**

- $1.650 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Aspetto del film essiccato**

- Opaco

**Colore**

- Bianco

**Resa pratica**

- $13 \div 15 \text{ m}^2/\text{litro}$

**Consumo pratico**

- $65 \div 75 \text{ ml/m}^2$

**Diluyente**

- F.500

**Metodo di applicazione**

- Airless
- Spruzzo ad aria
- Pennello, rullo

**Pack sizes**

- 0.750 L - 2.5 L – 16 L

**V.O.C.**

- 370 g/l

**Specific gravity**

- $1.650 \pm 0.030 \text{ kg/dm}^3$

**Finish**

- Flat

**Colour range**

- White

**Practical coverage**

- $13 \div 15 \text{ m}^2/\text{litre}$

**Practical consumption**

- $65 \div 75 \text{ ml/m}^2$

**Thinner**

- F.500

**Application**

- Airless
- Air spray
- Roller, brush

### Preparazione della superficie

- Applicare su superfici accuratamente pulite e sgrassate. Se si applica su supporti già verniciati, asportare ogni parte non perfettamente ancorata e carteggiare le superfici lucide.
- Su legno, applicare una mano preliminare di impregnazione con VERNOCOL.

### Numero delle mani

- Una - due

### Condizioni di applicazione

- Temperatura: 5-40°C
- Umidità relativa <80%

### Dati per l'applicazione

#### Airless

- |                         |             |       |
|-------------------------|-------------|-------|
| • Diluizione            | 5÷10        | % v/v |
| • Diametro ugello       | 0.018÷0.021 | in    |
| • Pressione             | 120÷150     | atm   |
| • Rapporto di compress. | 30 : 1      |       |

#### Spruzzo ad aria

- |                   |         |       |
|-------------------|---------|-------|
| • Diluizione      | 10÷20   | % v/v |
| • Diametro ugello | 1.9÷2.2 | mm    |
| • pressione       | 3.5÷4   | atm   |

#### Rullo, pennello

- |              |      |       |
|--------------|------|-------|
| • Diluizione | 5÷10 | % v/v |
|--------------|------|-------|

### Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| • al tatto      | 30÷60' |
| • ripitturabile | 24 h   |

### Finiture consigliate

- FARBELUX, SATINFARBE

### Lavaggio delle attrezzature

- F.500 immediatamente dopo l'uso

### Durata a magazzino

- 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

### Surface preparation

- Be sure surface is clean, dry and free of oil, grease and any other contaminant. On already painted surfaces, remove any flaking coating and sandpaper glossy surfaces.
- On wood, apply a preliminary coat of wood-stain VERNOCOL.

### Coats

- One - two

### Environmental conditions

- Temperature: 40-120°F
- Relative humidity <80%

### Application data

#### Airless

- |                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| • Thinning          | 5÷10        | % v/v |
| • Nozzle's diameter | 0.018÷0.021 | in    |
| • Pressure          | 120÷150     | atm   |
| • Compression ratio | 30 : 1      |       |

#### Air spray

- |                     |         |       |
|---------------------|---------|-------|
| • Thinning          | 10÷20   | % v/v |
| • Nozzle's diameter | 1.9÷2.2 | mm    |
| • Pressure          | 3.5÷4   | atm   |

#### Roller, brush

- |            |      |       |
|------------|------|-------|
| • Thinning | 5÷10 | % v/v |
|------------|------|-------|

### Drying times at 68°F – 50% R.H.

- |             |        |
|-------------|--------|
| • to touch  | 30÷60' |
| • to recoat | 24 h   |

### Recommended finish

- FARBELUX, SATINFARBE

### Cleaning up

- F.500 immediately after use

### Shelf life

- 12 months, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.