

SCHEMA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

A7.14 – Rev. 03/10.2015

POLIFARB SAT

Cod. 204.1----

Smalto poliuretanico satinato a base alifatica, bicomponente. Conserva tonalità di colore a lungo nel tempo. Realizza un'eccellente protezione in atmosfera industriale pesante e in ambiente marino. Ha un'eccellente resistenza a spruzzi e traboccati di soluzioni acide, alcaline e saline, di solventi alifatici e aromatici, oli emulsionati, nafta e benzina. Il film duro, liscio e uniforme lo rende particolarmente indicato per la verniciatura di macchine industriali, per l'industria chimica e petrolifera, per strutture off-shore.

Two-pack aliphatic polyurethane satin topcoat. It retains colour tone for a long time. It achieves excellent protection in heavy industrial and marine environments. It has excellent resistance to splash and spillage of acids, alkali and salt solutions, of aliphatic and aromatic solvents, emulsified oils, naphtha and gasoline. The hard, smooth and uniform film makes it particularly suitable for the coating of industrial machinery, for the chemical and oil industry, for off-shore structures.

Solidi in volume

- 56 ± 2%

C.O.V.

- 480 g/l

Peso specifico

- 1.350 ± 0.030 kg/dm³

Aspetto del film essiccato

- Satinato

Colore

- Tutti i colori standard

Resistenza alla temperatura

- 120°C all'aria

Spessore tipico

- 60-80 micron (110-140 umidi)

Resa teorica

- 8.3 m²/kg – 60 micron

Consumo teorico

- 120 g/m² – 60 micron

Indurente

- POLIDUR NI/2 – Codice: 200401

Rapporto di miscelazione

- In peso 4 : 1
- In volume 3 : 1

Diluente

- F.200 – Codice 400200

Pot life a 20°C

- 2 ore

Metodo di applicazione

- Airless
- Spruzzo ad aria
- Rullo, pennello

Volume solids

- 56 ± 2%

V.O.C.

- 480 g/l

Specific gravity

- 1.350 ± 0.030 kg/dm³

Finish

- Satin

Colour

- All standard colours

Temperature resistance

- 250°F in atmosphere

Recommended dry film thickness

- 60-80 micron (110-140 wet)

Calculated coverage

- 8.3 m²/kg – 60 micron

Calculated consumption

- 120 g/m² – 60 micron

Hardener

- POLIDUR NI/2 – Code: 200401

Mixing ratio

- by weight 4 : 1
- by volume 3 : 1

Thinner

- F.200 – Code 400200

Pot life at 68°F

- 2 hours

Application method

- Airless
- Air spray
- Roller, brush

Preparazione della superficie

- POLIFARB SAT si applica, su primer e intermedi epossidici (EPOFARB ZPA, EPOFARB Z1HB, EPOFARB IM/200).

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 5-50°C
- Umidità relativa <85%

Dati di applicazione
Airless

- Diluizione 0-5 %
- Diametro ugello 0.011-0.013 in
- Pressione 150-180 atm
- Rapporto di compressione 30: 1

Spruzzo ad aria

- Diluizione 5-10 %
- Diametro ugello 1.4-1.7 mm
- Pressione 3-5 atm

Rullo, pennello

- Diluizione 0-2

Tempi di indurimento a 20°C – 50% U.R.

al tatto	Interv. min di sovrav.	Interv. max di sovrav	Resistenza chimica
3-4 h	18 h	24 h	7 giorni

A forno:

- Appassimento: 10 minuti a 25°C
- Essiccazione: 40 minuti a 80°C

Finiture consigliate

- nessuna

Durata a magazzino

- 12 mesi parte A, 6 mesi parte B, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità dei prodotti, quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità circa l'uso che dei medesimi viene fatto e circa qualsivoglia danno diretto o indiretto possa derivare a chiunque dal loro impiego. G.FARBEX non dà alcuna garanzia, implicita o esplicita, salvo specifica pattuizione scritta fra le parti.

Surface preparation

- Apply POLIFARB SAT on epoxy primers and intermediates (EPOFARB ZPA, EPOFARB Z1HB, EPOFARB IM/200).

Environmental conditions

- Temperature: 40-120°F
- Relative humidity <85%

Application data
Airless

- Thinning 0-5 %
- Nozzle diameter 0.011-0.013 in
- Pressure 150-180 atm
- Compression ratio 30: 1

Air spray

- Thinning 5-10 %
- Nozzle diameter 1.4-1.7 mm
- Pressure 3-5 atm

Roller, brush

- Thinning 0-2

Drying times at 68°F – 50% R.H.

to touch	Painting int. min	Painting int. max	Chemical resistance
3-4 h	18 h	24 h	7 days

Oven:

- Flash-off: 10 min at 77°F
- Bake: 40 min at 176°F

Recommended finish

- none

Shelf life

- 12 months part A, 6 months part B, with T max of 100°F, in sealed drum, indoors and protected against freeze.

This product data sheet is based on data believed to be reliable, and are intended for use by personnel having skill and know-how, at their own risk and in accordance with current industry practice and normal operating conditions. Variation in operating conditions and procedures may cause unsatisfactory results. Since we have no control over the conditions of service, we expressly disclaim any responsibility for the results obtained from the use of this product or for any consequential or incidental effects of any kind.