

LINEA EDILIZIA

Esterno

Anticorrosivo

SMALTO ALL'OSSIDO DI FERRO MICACEO

Opaco

Solvente a basso odore

Non cola

METALFARB



 **FARBEX**

Opaco

Solvente a basso odore

Non cola

METALFARB

CARTELLA COLORI



Metalfarb 060



Metalfarb 040



Metalfarb 080

PER COSA SI USA

Smalto di finitura a base di ossido di ferro micaceo.

Conferisce alle superfici l'aspetto tipico del ferro battuto: è quindi indicato per verniciare ringhiere e serramenti in ferro, cancellate, ecc.

La struttura lamellare dei pigmenti che lo compongono fornisce un'elevata protezione contro gli elementi aggressivi dell'atmosfera.

METALFARB è perciò adatto per tutti i lavori dove è essenziale una lunga durata della verniciatura.

METALFARB è facile da usare perché tixotropico, quindi non cola anche se usato da persone con limitata esperienza di verniciatura.



Opaco

Solvente a basso odore

Non cola

METALFARB

DOVE SI USA

Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco e unto e sali.

Su ferro nuovo:

sgrassare con diluente F2, applicare l'antiruggine CROMOPRIM.

Su ferro già verniciato:

raschiare bene eventuali vecchie pitture non aderenti e ricoprire con antiruggine le parti di metallo rimesse a nudo.



COME SI USA

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo, spruzzo ad aria.

Le applicazioni a pennello, rullo e spruzzo danno luogo a differenti aspetti, in quanto ogni metodo di applicazione dà luogo ad un diverso orientamento delle particelle di MIOX depositate sulla superficie.

Resa pratica

- 6÷8 m²/litro

Consumo pratico

- 125÷170 ml/m²

Numero delle mani

- Almeno due

Dati per l'applicazione**Spruzzo ad aria**

- Diluizione: 10÷20 % v/v
- Diametro ugello: 1.9÷2.2 mm.
- Pressione: 3÷4 atm.

Rullo, pennello

- Diluizione: 0÷5 % v/v

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10÷40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su superfici troppo calde. Evitare anche le giornate con eccessiva ventilazione; proteggere dalla pioggia per almeno 3 giorni.

Essiccazione a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 4-6 h
- ripitturabile 24 h

Lavaggio delle attrezzature

- F.500 immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Opaco

Solvente a basso odore

Non cola

METALFARB

IN SICUREZZA

H226	Liquido e vapori infiammabili.	P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.		
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	Contiene:	Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	VOC (Dir. 2004/42/CE) cat. i/BS	Limite massimo: 500 g/l – contiene max 450 g/l
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.		
P370+P378	In caso d'incendio: utilizzare CO2 o polvere chimica per estinguere.		
P261	Evitare di respirare i vapori.		
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI		



PER L'AMBIENTE

Un piccolo gesto può fare un'enorme differenza



BARATTOLO VUOTO E COPERCHIO
RACCOLTA ACCIAIO



BARATTOLO CONTENENTE RESIDUI DI PRODOTTO

Ricorda che è assolutamente vietato gettare vernici e solventi nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati.

Consegna tu stesso le vernici e i solventi usati presso il centro di raccolta più vicino, oppure affida i rifiuti al negozio dove hai acquistato il prodotto: saranno poi loro a provvedere al corretto smaltimento di vernici e solventi direttamente al centro raccolta.