

LINEA EDILIZIA

Interno | Esterno

LEGNO METALLO

Anticorrosivo

SMALTO URETANICO

Satinato

Solvente a basso odore

Per Ambiente Marino

SATINFARBE



Satinato


Solvente a basso odore

Per Ambiente Marino



SATINFARBE

CARTELLA
COLORI

Bianco



Nero

Verde Muschio 325
(Ral 6005)Testa di Moro 820
(Ral 8017)Grigio Bianco 180
(Ral 9002)

PER COSA SI USA

Smalto professionale satinato per esterno ed interno a base di resina alchidica-uretanica selezionata e pigmenti corrosivi.

Le sue principali caratteristiche sono un'elevata ritenzione del colore nel tempo, ottime pennellabilità e distensione qualora applicato su manufatti in legno, metalli e plastiche dure opportunamente primerizzati.

Particolarmente indicato in ambiente marino.



Satinato

Solvente a basso odore

Per Ambiente Marino

SATINFARBE

DOVE SI USA


Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco e unto e sali.

Su legno nuovo: carteggiare per togliere il pelo del legno; all'esterno, applicare una mano di impregnante VERNOCOL. All'interno, applicare una mano di fondo EDILFARBE.

Su legno già verniciato: pulire accuratamente asportando le parti non aderenti; stuccare e carteggiare se necessario.

Su ferro nuovo: sgrassare con diluente F2, applicare l'antiruggine CROMOPRIM.

Su ferro già verniciato: raschiare bene eventuali vecchie pitture non aderenti e ricoprire con antiruggine le parti di metallo rimesse a nudo



COME SI USA

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo, spruzzo ad aria.

Resa pratica

- 11÷13 m²/litro

Consumo pratico

- 75÷90 ml/m²

Numero delle mani

- Almeno due

Dati per l'applicazione

Spruzzo ad aria

- Diluizione: 10÷20 % v/v
- Diametro ugello: 1.4÷1.7 mm.
- Pressione: 3,5÷5 atm.

Rullo, pennello

- Diluizione: 0÷5 % v/v

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10÷40°C
 - Umidità relativa <80%
- Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su superfici troppo calde. Evitare anche le giornate con eccessiva ventilazione; proteggere dalla pioggia per almeno 3 giorni.

Essiccazione a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 3-4 h
- ripitturabile 24 h

Lavaggio delle attrezzature

- F500 immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.

Satinato

Solvente a basso odore

Per Ambiente Marino

SATINFARBE

IN SICUREZZA

H226	Liquido e vapori infiammabili.	P403+P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.		
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.	Contiene:	Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	VOC (Dir. 2004/42/CE) cat. e/BS	Limite massimo: 400 g/l – contiene max 380 g/l
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.		
P370+P378	In caso d'incendio: utilizzare CO2 o polvere chimica per estinguere.		
P261	Evitare di respirare i vapori.		
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI		



PER L'AMBIENTE

Un piccolo gesto può fare un'enorme differenza



BARATTOLO VUOTO E COPERCHIO
RACCOLTA ACCIAIO



BARATTOLO CONTENENTE RESIDUI DI PRODOTTO

Ricorda che è assolutamente vietato gettare vernici e solventi nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati. Consegna tu stesso le vernici e i solventi usati presso il centro di raccolta più vicino, oppure affida i rifiuti al negozio dove hai acquistato il prodotto: saranno poi loro a provvedere al corretto smaltimento di vernici e solventi direttamente al centro raccolta.